



DATASHEET

GripFactory Antislip Aqua Tape

GripFactory Antislip Aqua Tape is dé oplossing om de badkamer, douche, zwembad of boot te voorzien van een antislip strook en zeer geschikt om met blote voeten op te lopen. GripFactory Antislip Aqua Tape is leverbaar in de standaard breedtes 25 of 50 mm, op rollen van 18 meter of in vierkanten van 140 x 140 mm. GripFactory Antislip Aqua Tape is uit voorraad leverbaar en te verkrijgen in diverse kleuren (zwart, wit, grijs, beige & transparant).

Hoe werkt het?

GripFactory Antislip Aqua Tape is zeer eenvoudig zelf aan te brengen. Door de speciale oppervlaktestructuur heeft deze antislip tape een extreem hoge antislipwaarde maar is toch heel goed schoon te houden, er blijven geen pluizen van mop of schoonmaakdoek aan het materiaal hangen.

Voordelen

Met GripFactory Antislip Aqua Tape bent u verzekerd van een langdurige oplossing tegen glijpartijen. Door de structuur heeft aquaplaning geen kans en voelt de ondergrond comfortabel genoeg om met blote voeten op te staan.

- Hygiënisch
- Eenvoudig aan te brengen
- Verwijderbaar
- Duurzaam
- Zelf op maat te knippen
- Geen struikelgevaar

Toepassingsgebieden

- Zwembaden
- Douches
- Badkamers
- Badkuipen
- Toiletten
- Saunas
- Boten en watersportvoorzieningen
- Surfplanken

Geschikt voor de volgende ondergronden

- Acryl & Polyester
- Keramische Tegels
- Marmer & Graniet
- Polyester
- Porselein & Emaille

GripFactory B.V.

Industrieweg 4 H
3442 AE Woerden
The Netherlands



+31 (0)348 - 20 30 00



info@gripfactory.nl



www.gripfactoryantislip.com

Technische gegevens

Onderwerp	Resultaat	Testmethode
Materiaal	0,65 mm PVC	Remklauw methode
Lijmsoort	Gemodificeerd oplosmiddel acryl	n.v.t.
Lijmdikte	0,06 mm	n.v.t.
Totale dikte	0,71 mm	n.v.t.
Aanvangshechting (kg / 25,4 mm)	3,2	PSTC-16
Houdkracht	>24 uur	PSTC-7
Afpelhechting (N / 20 mm)	18,8	180° FINAT FTM1
Treksterkte (N / 20 mm)	< 200	Lloyd, 500 N laadcel
Afpelhechting (kg / 25,4 mm)	1,4	PSTC-1
Treksterkte MD (kgf / cm ²)	120,4	ASTM D882A:1997
Rek bij breuk	199%	ASTM D882A:1997
Scheurweerstand MD (kgf / cm ²)	5,36	ASTM D1004:1994-DIE C
Dimensionale stabiliteit	0%	ASTM D1593:1944
Temperatuurbereik (C)	-30 tot +70 graden	n.v.t.

Kleuren en lichtreflectiewaarden (LRW)

Kleur	PMS / RAL	LRW (gemid.)	LRW (bereik)
Beige	452C/1035	37,5	1
Zwart	-	4	4
Transparant	-	56	2
Grijs	Cool grey 10/7037	10	2
Wit	-	82	2

Wrijvingscoëfficiënt

Testnorm	Droge ondergrond	Natte ondergrond
Pendulum	106 4S	31 4S
DIN 51097	Categorie B	





GRIPFACTORY APPLICATIESERVICE

Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk van GripFactory (0348-203000). Tegen een meerprijs kunt u GripFactory Antislip Aqua Tape door een gecertificeerde applicateur laten aanbrengen.